

## TAŞYÜNÜ YÜZER DÖŞEME LEVHASI TEKNİK ÖZELLİKLER :

| Özellikler                           | Sembol      | Birim  | Tanım      |      |      | Tolerans | Standart          |
|--------------------------------------|-------------|--------|------------|------|------|----------|-------------------|
| Malzeme                              | -           | -      | Taşyünü    |      |      | -        | TS EN 13162       |
| Genişlik                             | b           | mm     | 600        |      |      | +/-1,5%  | TS EN 822         |
| Uzunluk                              | l           | mm     | 1200       |      |      | +/-2%    | TS EN 822         |
| Kalınlık                             | d           | mm     | 25         | 30   | 35   | T4 *     | TS EN 823         |
| Kaplama                              | -           | -      | Kaplamasız |      |      | -        | -                 |
| Yangına Tepki Sınıfı                 | -           | -      | A1         |      |      | -        | TS EN 13501-1     |
| Gönyeden Sapma                       | Sb          | mm/m   | azami 5    |      |      | -        | TS EN 824         |
| Yüzey Düzlüğü                        | Smax        | mm     | azami 6    |      |      | -        | TS EN 825         |
| Boyut Kararlılığı                    | $\Delta ed$ | %      | azami 1    |      |      | -        | TS EN 1604        |
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | $\lambda_D$ | W/mK   | 0.035      |      |      | -        | TS EN 12667/12939 |
| Isı İletim Direnci                   | RD          | m2.K/W | 0.70       | 0.85 | 1.00 | -        | TS EN 13162       |
| Su Buharı Difüzyon Direnci **        | $\mu$       | -      | 1          |      |      | -        | TS EN 12086       |

|                                                |               |                   |         |   |             |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|---|-------------|
| Basma Dayanımı                                 | $\sigma_{10}$ | kPa               | 5       | - | TS EN 826   |
| Kısmi Daldırma ile Kısa Süreli Su Absorpsiyonu | Wp            | kg/m <sup>2</sup> | azami 1 | - | TS EN 1609  |
| Kısmi Daldırma ile Uzun Süreli Su Absorpsiyonu | Wlp           | kg/m <sup>2</sup> | azami 3 | - | TS EN 12087 |
| Ambalaj Malzemesi                              | -             | -                 | PE Film | - | -           |

\* T4: -3% veya -3 mm; +5% veya +5 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer artı toleransta mutlak olarak küçük değer alınır.

\*\* Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.